



www.lorkindustrias.com

LORK INDUSTRIAS, S.L.
CARACAS, 11
08030—BARCELONA
SPAIN

Telefono: 0034 93 346 82 12

Fax: 0034 93 311 30 60

Email: lork@lorkindustrias.com

FICHA TÉCNICA

PVC FLEXIBLE SOLDADURA

Composición

Fabricado a partir de resinas de PVC , plastificantes , aditivos y otros componentes.
Esta fabricado según normativa EN71 y ROHS Standard.

FLEXIVINIL[®]
FLEXIBLE PVC
STRIP & SHEET

Exento de plastificantes DOP

Aplicaciones

Para fabricación de cortinas y puertas flexibles.

Características Técnicas

Densidad	1.22	gr / cm ³
Temperatura máxima	50	° C
Temperatura mínima	-15	° C
Dureza	80	Shore A
Elongación a la rotura	300	%
Resistencia a la rotura	18	N/mm ²
Absorción de agua	-	0,2 %
Protección al sonido	>	35 dB
Resistencia al fuego	En 1598	
UV / filtro	En 1598	
Resistencia UV	ALTA	
Transmisión de luz	13	%
Capacidad de calor específico	1,6	Kj/kg.k
Conductividad Térmica	0,16	W/m.k